

Emitida: 19/11/2019
Actualizada: 26/09/2019

Product: NATURAL BASE STOCK

High Moisture Resistance

Parámetros	Unidad	Método de prueba	Substancias				Tolerancia
Gramaje	g/m2 Tolerance 5%	Tappi 410	200	226	263	295	+/- 5%
Grosor	microns/10 Tolerance 5%	Tappi 411	30.5	35.6	40.6	45.7	+/- 5%
RigidezTab CD	g.cm	Tappi 489	25	40	65	70	+/- 15%
Rigidez Tab MD	g.cm	Tappi 489	35	80	90	100	+/- 15%
Calibre	Pts		12	14	16	18	+/- 5%
Lisura	%	Tappi 412	7.5				+/- 0.5
Brillo	%	Tappi 452	40				

*Certificado ISEGA

* Color natural, no se utilizan plásticos ni fluorocarbonos y no contienen productos químicos blanqueadores.

* Fibra virgen de caña de azúcar útil para cualquier aplicación de empaque que requiera alta tolerancia a la humedad.

***Certificado OK COMPOST INDUSTRIAL**En proceso**

* Las condiciones de prueba se controlan a una temperatura de 23 ± 2 ° C y una humedad relativa de $50 \pm 5\%$ según lo establecido en Tappi T-402

Aplicaciones:

Vasos de papel
Envases hermético
de cartón
Envases
refrigerados
disponibles para
extrusión (PLA & PE
bio)

