

Emitida: 19/11/2019
Actualizada: 26/09/2019

Product: NATURAL PVP C1S

White coated paperboard with natural back

Parámetros	Unidades	Método de prueba	Substancias				Tolerancia
Gramaje	g/m2 Tolerance 5%	Tappi 410	245	272	310	342	+/- 5%
Grosor	microns/10 Tolerance 5%	Tappi 411	30.5	35.6	40.6	45.7	+/- 5%
Rigidez Tab CD	g.cm	Tappi 489	24	35	53	63	+/- 15%
Rigidez Tab MD	g.cm	Tappi 489	39	60	92	115	+/- 15%
Calibre	Pts		12	14	16	18	+/- 5%
Rugosidad	microns	Tappi 555	2.8	2.8	3	3	
Brillo 75° FS	%	Tappi 480	50				
Lisura	%	Tappi 412	7.2				+/- 1.5
Blancura	%	Tappi 452	85				+/- 0.5

*Certificado ISEGA

* Fibra virgen de caña de azúcar

* Cartón recubierto de alta blancura y brillo con un color crema natural en el reverso

* Las condiciones de prueba se controlan a una temperatura de 23 ± 2 ° C y una humedad relativa de $50 \pm 5\%$ según lo establecido en Tappi T-402

Aplicaciones:

Envases de productos de
consumo masivo

Estuches de productos de salud
y belleza

Envases de productos
farmacéuticos

Envasado de alimentos

Envases de confitería

