FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DEP (DELUXE PLAIN) DER (DELUXE RIBBED)

Bagazo de cana de azucar - Origen: India

Fabricado por
PAKKA LTD.

Rango GSM	Tipo de papel	Material / Origen	Aplicaciones
32 GSM - 100 GSM	Unbleached Kraft	Bagazo caña de azúcar · India	Bakery Bags, Food items Packing,, Grocery Bags, Wrapping, Printing

Certificaciones Pakka: ISO 9001,ISO 14001,ISO 45001, ISO 22000, FSC (COC)

PARÁMETROS TÉCNICOS

Parámetro	Unidades	Método	32 g/m²	40 g/m²	50 g/m²	55 g/m²	60 g/m²	65 g/m²	70 g/m²	80 g/m²	100 g/m²
GSM Tolerance	g/m2		±2	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%
Average Tear Factor	Min.	(T 414 om – 82)	45	50	50	50	50	50	50	50	50
Avg.Burst Factor	Min.	(T 403 os -76)	18	20	20	20	20	20	20	20	20
Avg. Tensile Strength	Min. (Kg./15mm)	(T 404 om -82)	1	2	2.5	2.7	3	3	3.5	3.5	3.5
Breaking Length	Min. (Meter)	(T 404 om -82)	2200	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Cobb - 60	g./m2	(T 441 om – 82)	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Thickness			0.6	0.65	0.75	0.85	0.85	0.98	0.98	0.105	0.13
Bulk			1.88	1.65	1.55	1.52	1.5	1.4	1.37	1.35	1.3
Porosity			600	220	190	200	100	80	90	80	85
Gloss	Min (%)	(T 480 om -99)	28	28	28	28	28	28	28	26	26
Moisture	(%)	(T 412 om – 88)	5±0.5	5±0.5	5±0.5	5±0.5	5±0.5	5±0.5	6.5±0.5	6.5±0.5	6.5±0.5

Emitido por: Technical Services Head | **Firma:** R P Singh | **Fecha:** 19/05/2026 | **Ref. Pakka:** Doc. No. : IMS/PKL/R&D;/F41