

Rango GSM	Tipo de papel	Material / Origen	Aplicaciones
32 GSM - 70 GSM	Unbleached Kraft	Bagazo caña de azúcar - India	Bakery Bags, Food items Packing,, Grocery Bags

Certificaciones Pakka: ISO 9001,ISO 14001,ISO 45001, ISO 22000, FSC (COC)

PARÁMETROS TÉCNICOS

Parámetro	Unidades	Método	32 g/m²	38 g/m²	40 g/m²	45 g/m²	50 g/m²	60 g/m²	70 g/m²	80 g/m²
GSM Tolerance	g/m2		±2	±2	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%
Avg.Burst Factor	Min.	(T 403 os -76)	28	28	28	28	28	28	28	28
Average Tear Factor	Min.	(T 414 om - 82)	50	50	55	55	55	55	55	60
Avg. Tensile Strength	Min. (Kg./15mm)	(T 404 om -82)	2.5	2.5	3.5	3.5	4	5	5	5
Breaking Length	Min. (Meter)	(T 404 om -82)	5000	5000	5500	5200	5300	5500	4500	4500
Cobb - 60	g./m2	(T 441 om - 82)	30	30	30	30	30	30	30	30
Gloss	Min (%)	(T 480 om -99)	28	28	28	28	26	26	26	26
Moisture	(%)	(T 412 om - 88)	5±0.5	5±0.5	5±0.5	5±0.5	6.5±0.5	6.5±0.5	6.5±0.5	6.5±0.5

Emitido por: Technical Services Head	Firma: R P Singh	Fecha: 19/05/2026	Ref. Pakka: Doc. No. : IMS/PKL/R&D;/F41
--------------------------------------	------------------	-------------------	---