

Rango GSM	Tipo de papel	Material / Origen	Aplicaciones
35 GSM - 38 GSM	Bleached Kraft	Bagazo caña de azúcar - India	Bakery Bags, Food items Packing,, Grocery Bags, Coating

Certificaciones Pakka: ISO 9001,ISO 14001,ISO 45001, ISO 22000, FSC (COC)

PARÁMETROS TÉCNICOS

Parámetro	Unidades	Método	35 g/m²	38 g/m²
GSM Tolerance	g/m2		±2	±5%
Avg.Burst Factor	Min.	(T403 os -76)	22	22
Average Tear Factor	Min.	(T 414 om – 82)	50	50
Avg. Tensile Strength	Min. (Kg./15mm)	(T 404 om -82)	2.3	2.5
Breaking Length	Min. (Meter)	(T 404 om -82)	4400	4400
Wet Tensile (MD)	(Min) Kg./15mm)	(T 404 om -82)	0.23	0.25
Cobb - 60	Max On Machine	(T 441 om – 82)	28	28
Ash %	Max	(T 413 om-80)	10	10
Brightness	Min (% pv)	(T452 os -77)	82	82
Gloss	Min (%)	(T 480 om -99)	28	28
Opacity	Min (%)	(T 425 om – 81)	60	63
Moisture	(%)	(T 412 om – 88)	5±0.5	5±0.5

Emitido por: Technical Services Head	Firma: R P Singh	Fecha: 19/05/2026	Ref. Pakka: Doc. No. : IMS/YPKL/R&D;/F41
--------------------------------------	------------------	-------------------	--