

Bagazo de cana de azucar - Origen: India

Fabricado por
PAKKA LTD.

Rango GSM	Tipo de papel	Material / Origen	Aplicaciones
25 GSM - 70 GSM	Bleached Kraft	Bagazo caña de azúcar - India	Printing , Wrapping, Soap Wrapper,Packaging,, Poly Extrusion , Foil Lamination

Certificaciones Pakka: ISO 9001,ISO 14001,ISO 45001, ISO 22000, FSC (COC)

PARÁMETROS TÉCNICOS

Parámetro	Unidades	Método	25 g/m²	30 g/m²	38 g/m²	40 g/m²	45 g/m²	50 g/m²	60 g/m²	70 g/m²
GSM Tolerance	g/m2		16	16	16	16	16	16	16	16
Average.Burst Factor	Min.	(T 403 os -76)	45	45	50	50	50	50	50	50
Average Tear Factor	Min.	(T 414 om - 82)	1.31	1.57	1.99	2.10	2.36	2.62	3.15	3.67
Breaking Length	Min. (Meter)	(T 404 om -82)	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Wet Tensile (MD)	(Min) Kg./15mm)	(T 404 om -82)	30	30	30	30	30	30	30	30
Cobb - 60	Max. on Machine	(T 441 om - 82)	30	30	30	30	30	30	30	30
Ash %	Max	(T 413 om-80)	82	82	82	82	82	82	82	82
Brightness	Min (% pv)	(T452 os -77)	82	82	82	82	82	82	82	82
Opacity	Min (%)	(T 425 om - 81)	48±3	55±3	68±3	68±3	73±3	75±3	81±3	83±3
Gloss	Min (%)	(T 480 om -99)	28	28	28	26	26	26	26	26
pH	No.		5±0.5	5±0.5	5±0.5	5±0.5	5±0.5	5±0.5	5±0.5	5±0.5
Moisture	(%)	(T 412 om - 88)	5±0.5	5±0.5	5±0.5	6±0.5	6±0.5	6±0.5	6±0.5	6±0.5

Emitido por: Technical Services Head	Firma: R P Singh	Fecha: 19/05/2026	Ref. Pakka: Doc. No. : IMS/PKL/R&D;F41
--------------------------------------	------------------	-------------------	--