

Bagazo de cana de azucar - Origen: India

Fabricado por
PAKKA LTD.

Rango GSM	Tipo de papel	Material / Origen	Aplicaciones
50 GSM	Bleached Kraft	Bagazo caña de azúcar - India	Printing , Wrapping, Poly Extrution , Foil Lamination

Certificaciones Pakka: ISO 9001,ISO 14001,ISO 45001, ISO 22000, FSC (COC)

PARÁMETROS TÉCNICOS

Parámetro	Unidades	Método	50 g/m²
GSM Tolerance	g/m2		±5%
Average.Burst Factor	Min.	(T 403 os -76)	18
Average Tear Factor	Min.	(T 414 om – 82)	50
AverageTensile Strength	Min. (Kg./15mm)	(T 404 om -82)	2.8
Breaking Length	Min. (Meter)	(T 404 om -82)	3500
Wet Tensile (MD)	(Min) Kg./15mm)	(T 404 om -82)	-
Cobb - 60	Max. on Machine	(T 441 om – 82)	30
Ash %	Max	(T 413 om-80)	15
Brightness	Min (% pv)	(T452 os -77)	82
Opacity	Min (%)	(T 425 om – 81)	62
Gloss	Min (%)	(T 480 om -99)	28
Moisture	(%)	(T 412 om – 88)	5±0.5

Emitido por: Technical Services Head	Firma: R P Singh	Fecha: 19/05/2026	Ref. Pakka: Doc. No. : IMS/PKL/R&D;/F41
--------------------------------------	------------------	-------------------	---